

Charakteristik

K 153 ist eine hell brennende Steinzeuggießmasse.

Lieferform: plastisch (K146), Trockenmasse (SV / SZ - T), flüssig in Eimerabfüllung (K153)

Brennfarbe	creme		
Brennbereich	1000	-	1260 °C


Technische Daten

Ungebrannt

Feuchte	0,8% Trockenmasse							
Chemische Analyse	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
	76,0%	1,10%	17,8%	0,70%	0,30%	0,30%	2,80%	0,75%
Glühverlust	4,5%							
Trockenschwindung	4,5% gegossen							

Gebrannt

Temperatur [°C]	1200		1240	
Wärmeausdehnungskoeffizient [x10-6/°C]				
	20 - 400 °C	7,1		
	20 - 500 °C	7,7		
	20 - 600 °C	9,2		
Brennschwindung [%]	4,5		5,0	
Wasseraufnahme [%]	3,5		1,5	



Amtsgericht Montabaur HRB 1581, Sitz der Gesellschaft 56235 Ransbach-Baumbach

Sibelco Deutschland GmbH
 Sälzerstraße 20, 56235 Ransbach-Baumbach, Germany
 Tel. +49 (0) 2623 83-0, Fax +49 (0) 2623 83-1499
 Geschäftsführer Michael Klaas
www.sibelco.eu

Diese technische Auskunft hat nur indikativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster und zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.



KERAMISCHE MASSEN

Sibelco Deutschland GmbH
Sälzerstraße 20
56235 Ransbach-Baumbach
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2623 8828-0

Fax: +49 2623 8828-92

E-Mail: kontakt@sibelco.de

24.10.2014



Amtsgericht Montabaur HRB 1581, Sitz der Gesellschaft 56235 Ransbach-Baumbach

Sibelco Deutschland GmbH
Sälzerstraße 20, 56235 Ransbach-Baumbach, Germany
Tel. +49 (0) 2623 83-0, Fax +49 (0) 2623 83-1499
Geschäftsführer Michael Klaas
www.sibelco.eu